

Universalus mišinys

HM



- Pakuotės svoris: 20 kg;
- Pakuotės spalva: balta;
- Darbinė temperatūra: +1300 °C;
- Frakcija: 0 – 2 mm;
- Darbo temperatūra: +5°C iki +30°C;
- Hidraulinis sukibimas;
- Siūlių storis: nuo 2 iki 50 mm;
- Geriausias iki: 12 mėn. nuo pagaminio datos;
- Paruoštą mišinį sunaudoti: per 15 min.;
- Gamintojas: Wolfshoher (Vokietija);
- Importuotojas: „UAB Židinių meistrai“.

Mišinys HM - tai universalus, greitai kietėjantis ir didelį stiprį pasiekiantis mišinys, pritaikytas klijuoti tiek išorines krosnių/ židinių konstrukcijas, tiek ir vidinius jų elementus. Į popierinį maišą supakuotas mišinys – klijai, kurio darbinė temperatūra + 1300° C. Didelį stiprį pasiekiantis mišinys gali būti naudojamas montuojant išorines krosnių/židinių konstrukcijas. Mišinys maišomas iki tirštos grietinės masės. Ruošiant mišinį darbinė temperatūra negali nukristi žemiau +5 °C. 0 - 2 mm frakcijos mišinys turi būti sunaudotas ne ilgiau kaip per 15 - 20 minučių laikotarpį nuo sumaišymo momento, todėl šį mišinį rekomenduojame maišyti labai mažais kiekiais, tiek kiek reikalinga greitam detalių suklijavimui. Prieš naudojimą sausą mišinį permaišyti. Mišinį maišyti tik su švariu vėsiu vandeniu;

Dirbant su HM mišiniu plytas ar kitokias klijuojamas detales būtina nuvalyti nuo dulkių (drėkinti nereikia!). Prieš sujungiant dvi klijuojamas detales, klijuojamų detalių paviršiai „užgruntuojami“ tuo pačiu HM mišiniu. Priklausomai nuo klijuojamų detalių dydžio, siūlių storis gali svyruoti nuo 2 iki 50mm. Norint detales sujungti stora siūle, mišinys tepamas ant abiejų klijuojamų detalių.

| Panaudojimas | Siūlės storis |
|------------------------------|---------------|
| Išorinė korpuso konstrukcija | 3 – 50 mm |



Prekės kodas: wlf-2740