

Baltas krosninis tinkas



- Pakuotė: 25 kg - popierinis maišas;
- Pakuotės spalvos: balta;
- Tinko spalva: akinančiai balta, dėl marmurinės skaldelės;
- Šylantiems paviršiams: iki +300 °C;
- Frakcija: 0 – 1 mm;
- Darbo temperatūra: +5°C iki +40°C;
- Išėiga: 25kg/2m², kai tinko sluoksnis 10mm;
- Gamintojas: Wolfshoher (Vokietija);
- Importuotojas: „UAB Židinių meistrai“.

Wolfshoher BALTAS KROSNINIS TINKAS - akinančiai baltos spalvos mineralinis mišinys, pagamintas iš natūralių medžiagų. Tinkas skirtas tinkuoti iki +300 °C kaistančius židinių/krosnių, šildomų sienelių paviršius.

Tinkas maišomas iki tirštos grietinės masės (6l/25kg.). Ruošiant mišinį darbinė temperatūra negali nukristi žemiau +5 °C. 0 - 1 mm frakcijos mišinys turi būti sunaudotas per 45 – 60 min laikotarpį nuo sumaišymo momento. Tinką geriausia maišyti elektriniu mikseriu – maišykle, nustačius lėčiausią greitį. Maišoma iki vientisos masės. Ruošiant mišinį geriausia naudoti švarų kambario temperatūros vandenį. Sukietėjusio mišinio dar kartą skiesti ir naudoti nebegalima.

Dirbant su Wolfshoher mišiniu tinkuojamo paviršiaus drėkinti nereikia, pakanka nuvalyti dulkes. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas ir neriebaluotas. Tinkuoti galima keliais sluoksniais. Tarp skirtingų tinkavimo etapų nebūtina džiovinti tinkuojamų paviršių. Vieno sluoksnio storis: 5 – 10 mm, kelių sluoksnių storis: 10 – 20mm. Sustingsta per 24 val. Būtina naudoti [stiklo pluošto audinio tinklelį](#).

Tinkas laikomas sausai, sandarioje pakuotėje.

Tinkas yra labai plastiškas. Dėl akinančiai baltos tinko spalvos, norint išgauti baltą fasado spalvą, nutinkuoto ir nuglaistyto paviršiaus dažyti papildomai balta spalva nereikia.

Krosnis turėtų būti kūrenama tik sausai išdžiūvus tinkui.

Tinkas, glaistas ir balti dažai – trys viename!

Prekės kodas: WLF-3309