




### Wolfshoher tinkų palyginimas

	<u>Baltas modeliavimo tinkas</u>		<u>Baltas krosninis tinkas</u>		<u>Lygus tinkas</u>	
<b>Prekės kodas</b>	3543		3309		5100	
<b>Svoris</b>	(25 kg. maišas)		<b>Natūralus produktas</b> (25 kg. maišas)		(10 kg. maišas)	
<b>TAI</b>	Tinkas, skirtas tinkuoti plytinius bei keramikinius krosnių paviršius, kaminus, formuoti dekoratyvią židinių, krosnių ar kitų kaistančių ir nekaistančių paviršių apdailą.		Tinkas, skirtas tinkuoti krosnių paviršius iš plytų bei keramikos. Atlaiko iki +300° C temperatūrą.		Galima naudoti kaip glaistą idealiai lygiai paruošiant dažymui židinių, krosnių ar kitus kaistančius ir nekaistančius paviršius. Atlaiko iki +120° C temperatūrą.	
<b>YRA</b>	Baltos spalvos. Atsparus karščiui Vieno maišo (25 kg.) pakanka 1,8 m <sup>2</sup> plotui nutinkuoti, kada tinko sluoksnis iki 10 mm storio. Mišinio frakcija nuo 0 iki 1mm		Akinančiai baltas tinkas, dėka jame esančių marmuro grūdelių. Vieno maišo (25 kg.) pakanka 2m <sup>2</sup> plotui nutinkuoti, kada tinko sluoksnis iki 10 mm. Mišinio frakcija nuo 0 iki 1mm		Lygus baltos spalvos tinkas - glaistas. Vieno maišo (10 kg.) pakanka 4.8m <sup>2</sup> plotui nuglaistyti, kada sluoksnis iki 2 mm storio. Mišinio frakcija nuo 0 iki 0,2mm.	
<b>GALI</b>	Pirmas sluoksnis 2 – 3 mm (armavimas). Antras sluoksnis 5 – 50 mm (išlyginamasis, modeliavimas, dekoravimas).		Pirmas sluoksnis 5 – 10 mm. Kiti sluoksniai 10 – 20mm.		Glaistomas sluoksnis 1 – 6 mm. Norint išlyginti nelygų glaistomą paviršių, prieš tai naudokite modeliavimo tinką.	
<b>BŪTINA</b>	Maišyti su švariu kambario temperatūros vandeniu iki tirštos grietinės konsistencijos. Sunaudoti per 30 min. Tepamas ant šalto paviršiaus, temperatūra ne žemesnė kaip +5° C.		Maišyti su švariu kambario temperatūros vandeniu iki tirštos grietinės konsistencijos. Sunaudoti per 45 - 60 min. Tepamas ant paviršiaus, kurio temperatūra +5 +40°C.		Maišyti su švariu kambario temperatūros vandeniu iki tirštos grietinės konsistencijos. Sunaudoti per 15 - 35 min. Tepamas ant neįkaitusio paviršiaus.	
<b>Laikyti</b>	Uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje.		Uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje.		Uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje.	
<b>Galiojimas</b>	Galiojimas – 12 mėn.		Galiojimas – 12 mėn.		Galiojimas – 12 mėn.	