

Universalus mišinys

HKM



- Pakuotė: 25 kg - popierinis maišas;
- Pakuotės spalvos: žalia/pilka;
- Darbinė temperatūra: +1300 °C;
- Frakcija: 0 – 1 mm;
- Darbo temperatūra: +5°C iki +40°C;
- Hidraulinio sukibimo;
- Siūlėms nuo 5 iki 20mm klijuoti;
- Galiojimo laikas pakuotėje: **NERIBOTAS**;
- Paruošto mišinio galiojimas: iki 4 sav., laikant sandariame inde;
- Gamintojas: Wolfshoher (Vokietija);
- Importuotojas: „UAB Židinių meistrai“.

Wolfshoher HKM - tai universalus mišinys, keramikinių miltelių pavidalu. Į 25 kg sveriantį popierinį maišą supakuotas mišinys – klijai, kurio darbinė temperatūra + 1300° C. Didelį stiprį pasiekiantis mišinys gali būti naudojamas montuojant tiek šamotines krosnių – židinių vidaus degimo pakuras, tiek išorines krosnių konstrukcijas. Mišinys maišomas iki tirštos grietinės masės (7l/25kg.) Ruošiant mišinį darbinė temperatūra negali nukristi žemiau +5 °C. 0 - 1 mm frakcijos mišinys turi būti sunaudotas ne ilgiau kaip per 4 savaitių laikotarpį nuo sumaišymo momento, laikant jį sandariame inde. Tiesiog prieš kiekvieną naudojimą mišinį reikia papildomai permaišyti elektriniu mikseriu - maišykle.

Dirbant su **Wolfshoher HKM** mišiniu plytas ar kitokias klijuojamas detales reikalinga sudrėkinti vandeniu. Klijuojamas paviršius turi būti padengtas per visą detalės plotą, kad sujungus detales mišinio perteklius išsispaustų. Priklausomai nuo klijuojamų detalių dydžio, siūlių storis gali svyruoti nuo 5 iki 20mm.

Panaudojimas		Siūlės storis	
Pakura	Vidinė krosnies konstrukcija	Išorinis korpuso storis nuo 4 cm	2 – 8 mm



Prekės kodas: WLF-3877